

特開平9-71672

(43) 公開日 平成9年(1997)3月18日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 J 7/00	3 0 6		C 0 8 J 7/00	3 0 6
	CEZ			CEZ
C 0 8 G 61/02	NLF		C 0 8 G 61/02	NLF

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21) 出願番号 特願平7-230585
 (22) 出願日 平成7年(1995)9月8日


(71) 出願人 000005234
 富士電機株式会社
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
 (72) 発明者 加藤 勉
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
 富士電機株式会社内
 (74) 代理人 弁理士 山口 康

(54) 【発明の名称】 ポリバラキシレン薄膜の放電方法

(57) 【要約】

【課題】 ポリバラキシレン薄膜を高い収率でフッ素化する。

【解決手段】 CF_4 を主成分とするガスをプラズマ化してポリバラキシレン薄膜と反応させる。



-2-

3


【0011】この発明は上述の点に鑑みてなされその目的は、ポリバラキシレン薄膜のフッ素化のための新規な改質方法を見出して、低コスト、高収率のポリバラキシレン薄膜の改質方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】 上述の目的はこの発明によればCF₄を主成分とするガスをプラズマ化し、一般式(1)に示されるポリバラキシレンの薄膜と反応させるとすることにより達成される。

【0013】

【化4】



【0014】(一般式(1)において、Xは水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、炭化フッ素基である。)

上述の発明においてCF₄を主成分とするガスはCF₄が100%から酸素含有率50%の範囲にあること、またはポリバラキシレン薄膜は加熱下

に反応させるとすることが有効である。

【0015】得られたフッ素化ポリバラキシレンが以下に示される。

【0016】

【化5】



【0017】CF₄を主成分とするガスはプラズマ化するとフッ素ラジカル(F・)を生成しメチレン基CH₂の水素原子を置換する。酸素ガスを共存させるとフッ素ラジカル(F・)の生成効率が向上する。ポリバラキシレン薄膜を加熱するとフッ素ラジカル(F・)の置換反応が促進される。

【0018】

【発明の実施の形態】 ポリバラキシレン薄膜を従来の蒸着重合の方法で成膜したのちにCF₄を主成分とするガスをプラズマ化して発生したフッ素ラジカル(F・)を反応させる。プラズマガスとしてはCF₄100%のガスまたはCF₄と酸素ガスO₂の混合ガスが用いられる。混合ガスの場合には酸素の含有率は最大50%である。

【0019】ポリバラキシレン薄膜は150ないし180℃の温度に加熱してフッ素化反応を行うのがよい。

【0020】

【実施例】

実施例1

4

図1はこの発明の実施例に係る改質装置を示す配置図である。反応室37の内部に隔極34と隔極35が配置されポリバラキシレン36が隔極35の上に設置される。反応室37は真空排気されCF₄を主成分とするガスが導入される。

【0021】シリコンウエファを蒸着室33に装着し、昇華室31にはビス(1-クロロ-バラキシレン)ダイマを12g投入し蒸着室33を15mmHgに減圧してから昇華室の温度を170℃まで上昇させた。熱分解は690℃で行った。約1時間で蒸着が終了し、昇華室からポリバラキシレン薄膜で被覆されたシリコンウエファを取り出した。

【0022】得られたシリコンウエファをプラズマエッチャの反応室37に設置し、減圧にしながらCF₄ガスを導入しガス圧を0.8mmHgにした。シリコンウエファを150℃に加熱しプラズマ出力550Wで3分間処理した。得られた薄膜をX線光電子分光装置により元素の結合エネルギー分析を行った。図2はこの発明の実施例に係るフッ素化されたポリバラキシレン薄膜のフッ素結合エネルギーを示す線図である。688eV付近にフッ素によるピークを観察することができる。

【0023】フッ素化されたポリバラキシレン誘導体薄膜を200℃の空气中で2時間処理した薄膜中への酸素の侵入は防止された。

実施例2

シリコンウエファを蒸着室33に装着し、昇華室31にはビスバラキシレンダイマを12g投入し蒸着室33を15mmHgに減圧してから昇華室の温度を170℃まで上昇させた。熱分解は690℃で行った。約1時間

間で蒸着が終了し、昇華室からポリバラキシレン薄膜で被覆されたシリコンウエファを取り出した。

【0024】得られたシリコンウエファをプラズマエッチャの反応室37に設置し、減圧にしながらCF₄ガスと酸素ガスが4対1の混合ガスを導入し、ガス圧を0.8mmHgにした。シリコンウエファを180℃に加熱しプラズマ出力550Wで3分間処理した。得られた薄膜をX線光電子分光装置により元素の結合エネルギー分析を行った。688eV付近にフッ素によるピークを観察することができた。

【0025】フッ素化されたポリバラキシレン誘導体薄膜を200℃の空气中で2時間処理した薄膜中への酸素の侵入は防止された。

実施例3

シリコンウエファを蒸着室33に装着し、昇華室31にはビス(1-クロロ-バラキシレン)ダイマを12g投入し蒸着室33を15mmHgに減圧してから昇華室の温度を170℃まで上昇させた。熱分解は690℃で行った。約1時間で蒸着が終了し、昇華室からポリバラキシレン薄膜で被覆されたシリコンウエファを取り出した。

5

【0026】得られたシリコンエフアをプラズマエッチャの反応室37に設置し、減圧しながら CF_4 ガスと酸素ガスが1対1の混合ガスを導入し、ガス圧を0.8mmHgにした。シリコンエフアを180℃に加熱しプラズマ出力550Wで3分間処理した。得られた薄膜をX線光電子分光装置により元素の結合エネルギー分析を行った。688eV付近にフッ素によるピークを観察することができた。


【0027】フッ素化されたポリパラキシリレン薄膜を200℃の空气中で2時間処理したが薄膜中への酸素の侵入は防止された。

比較例1


シリコンエフアを蒸着室33に装着し、昇華室31にはビス(1-クロロ-パラキシリレン)ダイマを12g投入し蒸着室33を15mmHgに減圧してから昇華室の温度を170℃まで上昇させた。熱分解は690℃で行った。約1時間が経過が終了し、昇華室からポリパラキシリレン薄膜で被覆されたシリコンエフアを取り出した。

【0028】得られたシリコンエフアをプラズマエッチャの反応室37に設置し、減圧しながら CF_4 ガスと酸素ガスが5対6の混合ガスを導入し、ガス圧を0.8mmHgにした。シリコンエフアを180℃に加熱しプラズマ出力550Wで3分間処理した。得られた薄膜をX線光電子分光装置により元素の結合エネルギー分析を行った。688eV付近にフッ素によるピークを観察することができた。

【図1】



【図3】



6

【0029】しかし得られた薄膜はプラズマガスによるエッチングがあり膜厚の減少が認められた。従って酸素ガスの濃度は50%以下であることが必要である。

【0030】

【発明の効果】この発明によれば CF_4 を主成分とするガスをプラズマ化し、ポリパラキシリレンの薄膜と反応させるので、プラズマ中に発生したフッ素ラジカルがメチレン基の水素と置換しフッ素化ポリパラキシリレンが高収率で得られる。またこの改質方法はレジストパターンニング用のプラズマエッチング装置を流用するので製造コストが安価になる。さらにこの方法はドライプロセスであり不純物の混入を防止でき、フッ素化の反応を制御し易いという長所がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例に係る改質装置を示す配置図

【図2】この発明の実施例に係るフッ素化されたポリパラキシリレン薄膜のフッ素結合エネルギーを示す線図

【図3】従来のポリパラキシリレン薄膜の製造装置を示す断面図

20 【符号の説明】

- 31 昇華室
- 32 熱分解室
- 33 蒸着室
- 34 陽極
- 35 陰極
- 36 ポリパラキシリレン
- 37 反応室

【図2】

